

LAMPIRAN 1

Perhitungan dari hasil yang di dapat :

Dari tabel 4.2 menunjukan hasil pengujian impak didapat nilai beta () yang digunakan untuk menghitung energi impak dan harga impak dari pengujian setiap spesimen dengan rumus sebagai berikut :

1. Perhitungan hasil pengujian impak variasi karet 30%.

Spesimen 1,2,3 :

$$\begin{aligned} E &= W \times R (\cos \beta - \cos \alpha) \\ &= 26,32 \text{ kg} \times 0,647 \text{ m} (\cos 35^\circ - \cos 45^\circ) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times (0,819 - 0,707) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times 0,112 \\ &= 1,995 \text{ kg.m} = 1,995 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Harga impak :

$$\begin{aligned} HI &= \frac{E}{A^\circ} \\ &= \frac{1,995 \text{ J}}{8 \text{ mm}^2} \\ &= 0,0239 \text{ Joule/mm}^2 \end{aligned}$$

2. Perhitungan hasil pengujian impak variasi karet 40%.

Spesimen 1,2,3 :

$$\begin{aligned} E &= W \times R (\cos \beta - \cos \alpha) \\ &= 26,32 \text{ kg} \times 0,647 \text{ m} (\cos 36^\circ - \cos 45^\circ) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times (0,809 - 0,707) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times 0,102 \\ &= 1,754 \text{ kg.m} = 1,754 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Harga impak :

$$\begin{aligned} HI &= \frac{E}{A^\circ} \\ &= \frac{1,754 \text{ J}}{8 \text{ mm}^2} \\ &= 0,0217 \text{ Joule/mm}^2 \end{aligned}$$

3. Perhitungan hasil pengujian impak variasi karet 40%.

A. Spesimen 1 :

$$\begin{aligned} E &= W \times R (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \\ &= 26,32 \text{ kg} \times 0,647 \text{ m} (\cos 37^\circ - \cos 45^\circ) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times (0,798 - 0,707) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times 0,091 \\ &= 1,559 \text{ kg.m} = 1,559 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Harga impak :

$$\begin{aligned} HI &= \frac{E}{A^o} \\ &= \frac{1,559 \text{ J}}{8 \text{ mm}^2} \\ &= 0,0195 \text{ Joule/mm}^2 \end{aligned}$$

B.Spesimen 2,3 :

$$\begin{aligned} E &= W \times R (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \\ &= 26,32 \text{ kg} \times 0,647 \text{ m} (\cos 38^\circ - \cos 45^\circ) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times (0,788 - 0,707) \\ &= 17,02 \text{ kg.m} \times 0,081 \\ &= 1,378 \text{ kg.m} = 1,378 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Harga impak :

$$\begin{aligned} HI &= \frac{E}{A^o} \\ &= \frac{1,378 \text{ J}}{8 \text{ mm}^2} \\ &= 0,0172 \text{ Joule/mm}^2 \end{aligned}$$

LAMPIRAN 2



DATA PENGUJIAN IMPAK

Nama : I Made Pramudiana
NIM/ : 1811924
Jurusan : Teknik Mesin S1
Hari / Tanggal : Selasa / 5 November 2019
Specimen : Komposit Serat Karbon, Rami , Kenaf

Variasi Prosentase Karet	Jumlah Sample	l (mm)	b (mm)	t (mm)	h (mm)	Luas (mm ²)	α (°)	β (°)	Energi (Joule)	HI (Joule/mm)
30 %	1	55	10	10	8	80	45	35	1,9080	0,0239
	2	55	10	10	8	80	45	35	1,9080	0,0239
	3	55	10	10	8	80	45	35	1,9080	0,0239
40 %	1	55	10	10	8	80	45	36	1,7354	0,0217
	2	55	10	10	8	80	45	36	1,7354	0,0217
	3	55	10	10	8	80	45	36	1,7354	0,0217
50 %	1	55	10	10	8	80	45	37	1,5586	0,0195
	2	55	10	10	8	80	45	38	1,3777	0,0172
	3	55	10	10	8	80	45	38	1,3777	0,0172

Malang, 5 November 2019

Kepala Laboratorium Uji Material



Ir.Teguh Rahardjo, MT
NIP. 195706011992021001

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN PENGUJIAN TEMBAK

No. ITN-259/IILMS/1/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lettu Arh Dahliman
Alamat : Pusat Pendidikan ARHANUD
Jabatan : PASIOPSLAT

Dengan ini menerangkan bahwa:

Telah melaksanakan pengujian tembak di Kesatuan Pusat Pendidikan ARHANUD terhadap produk pelindung dada anti peluru yang terbuat dari material komposit serat pada tanggal 12 2019. Pengujian tembak menggunakan senjata berjenis Pistol G2 Elite Pindad Cal. 9mm dengan jarak tembak 15 meter. Produk pelindung dada anti peluru yang diuji sebanyak 8 buah yang di buat oleh mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional Malang.

Adapun hasil dan bahan penyusun dari setiap material komposit produk pelindung dada anti peluru yang diuji tembak yaitu:

1. Matriks epoxy-karet dengan serat kevlar, rami, dan kapas (tembus)
2. Matriks epoxy-karet dengan serat kevlar, rami, dan agave (tembus)
3. Matriks epoxy-karet dengan serat kevlar, rami, dan kenaf (tembus)
4. Matriks epoxy-karet dengan serat kevlar, rami, dan anyaman kawat (tembus)
5. Matriks poliester-karet dengan serat kevlar, rami, dan agave (tembus)
6. Matriks poliester dengan serat karbon, rami, dan kapas (tidak tembus)
7. Matriks poliester dengan serat karbon, rami, dan anyaman kawat (tidak tembus)
8. Matriks poliester dengan serat karbon, rami, dan agave (tembus)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 13 November 2019
PASIOPSLAT



Dahliman
Lettu Arh NRP 21980259550978

LAMPIRAN 4



LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kemasan Paket: 0103SHIUBNBLXII/2019

Satuan kerja: Ade Rizky

Dua Juta Rupiah

Jangka waktu:

Tarikh Pengembalian: Bimo Andika FESEM (Bim) Seandai



Denda Rp 500,- /Rp. 2.000.000,-