



## LAMPIRAN DATA LABORATORIUM



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN PENETRASI BAHAN-BAHAN BITUMEN  
SEBELUM KEHILANGAN MINYAK  
(AASHTO T-49-80)**

| Persiapan contoh | Contoh dipanaskan       | Pembacaan suhu aspal |
|------------------|-------------------------|----------------------|
|                  | Mulai jam : 08.20 WIB   | 140 °C               |
|                  | Selesai jam : 09.10 WIB |                      |

| Mencapai suhu pemeriksaan | Direndam pada suhu 25°C | Pembacaan suhu water bath |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                           | Mulai jam : 09.10 WIB   | 25 °C                     |
|                           | Selesai jam : 10.15 WIB |                           |

| Pemeriksaan | Penetrasi pada suhu 25°C | Pembacaan suhu termometer |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
|             | Mulai jam : 10.15 WIB    | 25 °C                     |
|             | Selesai jam : 10.45 WIB  |                           |

Penetrasi pada 25°C dengan beban 100 gr, jangka waktu 5 detik :

| Pengamatan   | 1  | 2  | 3     | 4  | 5  |
|--------------|----|----|-------|----|----|
| Benda uji I  | 63 | 64 | 68    | 68 | 70 |
| Benda uji II | 63 | 65 | 66    | 68 | 70 |
| Rata-rata    |    |    | 66,50 |    |    |

Catatan :

$$\text{Rata-rata penetrasi} = 66,50 (10^{-1} \text{ mm})$$

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN PENETRASI BAHAN-BAHAN BITUMEN  
SETELAH KEHILANGAN MINYAK  
(AASHTO T-49-80)**

|                           |                         |  |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Mencapai suhu pemeriksaan | Direndam pada suhu 25°C | Pembacaan suhu water bath<br><br>25 °C |
|                           | Mulai jam : 18.00 WIB   |  |
|                           | Selesai jam : 19.00 WIB |  |

|             |                          |  |
|-------------|--------------------------|--|
| Pemeriksaan | Penetrasi pada suhu 25°C | Pembacaan suhu termometer<br><br>25 °C |
|             | Mulai jam : 19.30 WIB    |  |
|             | Selesai jam : 19.45 WIB  |  |

Penetrasi pada 25°C dengan beban 100 gr, jangka waktu 5 detik :

| Pengamatan   | 1     | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--------------|-------|----|----|----|----|
| Benda uji I  | 60    | 60 | 63 | 63 | 64 |
| Benda uji II | 62    | 64 | 64 | 64 | 66 |
| Rata-rata    | 63,00 |    |    |    |    |

Catatan :

Rata-rata penetrasi setelah kehilangan berat = 63,00 ( $10^{-1}$  mm)  
(94,74% dari penetrasi sebelum kehilangan berat. Syarat :  $\geq 54\%$  semula)

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh =

Muslimin 1521013

**PENGUJIAN BERAT JENIS ASPAL KERAS  
(AASHTO T-226-79)**

| Persiapan contoh        | Contoh dipanaskan         |                           | Pembacaan suhu aspal<br><br>140 °C |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
|                         | Mulai jam : 08.20 WIB     | Selesai jam : 09.10 WIB   |                                    |  |
|                         | Didiamkan pada suhu ruang | Pembacaan suhu ruang      |                                    |  |
| Mendinginkan contoh     | Mulai jam : 09.10 WIB     | Selesai jam : 10.15 WIB   | 25 °C                              |  |
|                         | Direndam pada suhu 25°C   |                           |                                    |  |
|                         | Mulai jam : 10.15 WIB     | Selesai jam : 10.30 WIB   |                                    |  |
| Pemeriksaan Berat Jenis | Mulai jam : 10.30 WIB     | Pembacaan suhu water bath | 25 °C                              |  |
|                         | Selesai jam : 11.00 WIB   | 25°C                      |                                    |  |

|   | Sampel I | Sampel II |
|---|----------|-----------|
| Berat piknometer + air ( gr )                                       | 64,4     | 64,6      |
| Berat piknometer ( gr )   | 28,7     | 27,1      |
| Berat air - isi piknometer ( gr )                                   | 35,7     | 37,5      |
| Berat piknometer + contoh ( gr )                                    | 59,1     | 59,8      |
| Berat piknometer ( gr )   | 28,7     | 27,1      |
| Berat contoh ( gr )   | 30,4     | 32,7      |
| Berat pikno + air + contoh ( gr )                                   | 65,2     | 65,5      |
| Berat piknometer + contoh ( gr )                                    | 59,1     | 59,8      |
| Berat air saja ( gr )   | 6,1      | 5,7       |
| Isi bitumen ( cm³ )   | 29,6     | 31,8      |
| Berat Jenis :   |          |           |
| $\frac{\text{Berat contoh}}{\text{Berat air sebanyak isi bitumen}}$ | 1,03     | 1,03      |

Catatan :

$$\text{Berat jenis} = 1,03 \quad \text{gr/cm}^3$$

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN DAKTILITAS BAHAN-BAHAN ASPAL  
SEBELUM KEHILANGAN MINYAK  
(AASHTO T-51-81)**

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mendinginkan contoh       | Didiamkan pada suhu ruang |                           |
|                           | Mulai jam                 | : 18.00 WIB               |
|                           | Selesai jam               | : 19.00 WIB               |
| Mencapai suhu pemeriksaan | Direndam pada suhu 25°C   | Pembacaan suhu water bath |
|                           | Mulai jam                 | : 19.00 WIB               |
|                           | Selesai jam               | : 19.15 WIB               |
| Pemeriksaan Daktilitas    | Mulai jam                 | : 20.00 WIB               |
|                           | Selesai jam               | : 20.15 WIB               |

Daktilitas pada 25°C dengan kecepatan mesin 5 cm per menit :

|                  |     |     |
|------------------|-----|-----|
| Pengamatan       | 1   | 2   |
| Pembacaan ( Cm ) | 150 | 150 |
| Rata-rata ( Cm ) | 150 |     |

Catatan :

Daktilitas setelah kehilangan berat = 150 Cm

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN DAKTILITAS BAHAN-BAHAN ASPAL**  
**SETELAH KEHILANGAN MINYAK**  
**(AASHTO T-51-81)**

| Persiapan contoh          | Contoh dipanaskan         | Pembacaan suhu aspal<br>150 °C     |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                           | Mulai jam : 08.20 WIB     |                                    |
|                           | Selesai jam : 09.10 WIB   |                                    |
| Mendinginkan contoh       | Didiamkan pada suhu ruang |                                    |
|                           | Mulai jam : 09.10 WIB     |                                    |
|                           | Selesai jam : 10.15 WIB   |                                    |
| Mencapai suhu pemeriksaan | Direndam pada suhu 25°C   | Pembacaan suhu water bath<br>25 °C |
|                           | Mulai jam : 13.00 WIB     |                                    |
|                           | Selesai jam : 13.30 WIB   |                                    |
| Pemeriksaan Daktilitas    | Mulai jam : 13.30 WIB     | Pembacaan suhu alat<br>25°C        |
|                           | Selesai jam : 14.00 WIB   |                                    |

Daktilitas pada 25°C dengan kecepatan mesin 5 cm per menit :

|                  |     |     |
|------------------|-----|-----|
| Pengamatan       | 1   | 2   |
| Pembacaan (Cm)   | 120 | 120 |
| Rata-rata ( Cm ) | 120 |     |

Catatan :

|                     |
|---------------------|
| Daktilitas = 120 Cm |
|---------------------|

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN TITIK LEMBEK ASPAL DAN TER**  
**(AASHTO T-53-89)**

|                           |                           |             |                            |
|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| Mendinginkan contoh       | Didiamkan pada suhu ruang |             | Pembacaan suhu es<br>27 °C |
|                           | Mulai jam                 | : 13.20 WIB |                            |
|                           | Selesai jam               | : 14.20 WIB |                            |
| Mencapai suhu pemeriksaan | Didiamkan pada suhu 5°C   |             | Pembacaan suhu es<br>0 °C  |
|                           | Mulai jam                 | : 14.20 WIB |                            |
|                           | Selesai jam               | : 14.30 WIB |                            |
| Pemeriksaan titik lembek  | Mulai jam                 | : 14.30 WIB |                            |
|                           | Selesai jam               | : 14.45 WIB |                            |

| Suhu yang diamati<br>°C | °F | Waktu       |              | Titik lembek °C |              |
|-------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|--------------|
|                         |    | Benda Uji I | Benda Uji II | Benda Uji I     | Benda Uji II |
| 0                       |    | 14.30       | 14.30        |                 |              |
| 5                       |    | 14.32       | 14.32        |                 |              |
| 10                      |    | 14.34       | 14.34        |                 |              |
| 15                      |    | 14.36       | 14.36        |                 |              |
| 20                      |    | 14.37       | 14.37        |                 |              |
| 25                      |    | 14.38       | 14.38        |                 |              |
| 30                      |    | 14.39       | 14.39        |                 |              |
| 35                      |    | 14.40       | 14.40        |                 |              |
| 40                      |    | 14.41       | 14.41        |                 |              |
| 45                      |    | 14.42       | 14.42        |                 |              |
| 50                      |    | 14.43       | 14.43        | 14.44 (48°C)    | 14.44 (48°C) |

Catatan :

Titik lembek = 48 °C

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN TITIK NYALA DAN TITIK BAKAR ASPAL  
dengan Cleveland Open Cup  
(AASHTO T-48-81)**

| Persiapan contoh     | Contoh dipanaskan                       | Pembacaan suhu aspal           |
|----------------------|---|--------------------------------|
|                      | Mulai jam : 08.20 WIB                   | 140 °C                         |
|                      | Selesai jam : 09.10 WIB                 |                                |
| Menuang contoh       | Penuangan contoh                        | Pembacaan suhu menuang         |
|                      | Mulai jam : 09.10 WIB                   | 140 °C                         |
|                      | Selesai jam : 10.15 WIB                 |                                |
| Kenaikan suhu contoh | Sampai 56°C di bawah titik nyala        |                                |
|                      | Mulai jam : 17.25 WIB                   | 15°C per menit                 |
|                      | Selesai jam : 17.40 WIB                 |                                |
|                      | antara 56 s/d 28°C di bawah titik nyala |                                |
|                      | Mulai jam : 17.40 WIB                   | 5°C s/d 6°C per menit          |
|                      | Selesai jam : 17.50 WIB                 |                                |
|                      |   | Titik nyala perkiraan = 340 °C |

| °C di bawah titik nyala | Waktu     | °C  | Titik Nyala |
|-------------------------|-----------|-----|-------------|
| 56                      | 17.40 WIB | 284 |             |
| 51                      | 17.41 WIB | 289 |             |
| 46                      | 17.42 WIB | 294 |             |
| 41                      | 17.42 WIB | 299 |             |
| 36                      | 17.43 WIB | 304 |             |
| 31                      | 17.44 WIB | 309 |             |
| 26                      | 17.45 WIB | 314 | 314 nyala   |
| 21                      | 17.48 WIB | 319 | 319 bakar   |
|                         |           |     |             |

Catatan :

Titik nyala = 314 °C, Titik bakar = 319 °C

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN KEHILANGAN BERAT MINYAK DAN ASPAL**  
**(AASHTO T-47-82)**

| Persiapan contoh                        | Contoh dipanaskan         |  | Pembacaan suhu aspal<br>140 °C |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|
|   | Mulai jam : 08.20 WIB     |  |                                |
|   | Selesai jam : 09.10 WIB   |  |                                |
| Mendinginkan contoh                     | Didiamkan pada suhu ruang |  | Pembacaan suhu ruang<br>25 °C  |
|   | Mulai jam : 09.10 WIB     |  |                                |
|   | Selesai jam : 10.15 WIB   |  |                                |
| Pemeriksaan kehilangan berat pada 163°C | Mulai jam : 10.15 WIB     |  | Pembacaan suhu dlm contoh      |
|   | Selesai jam : 17.15 WIB   |  | 163 ± 1 °C                     |

|                               | Sampel I | Sampel II | Sampel III |
|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| Berat cawan + aspal keras     | 78,9     | 75,3      | 76,6       |
| Berat cawan kosong            | 10,8     | 10,8      | 10,6       |
| <b>Berat aspal keras</b>      | 68,1     | 64,5      | 66         |
| Berat sebelum pemanasan       | 78,9     | 75,3      | 76,6       |
| Berat sesudah pemanasan       | 78,8     | 75,2      | 76,5       |
| <b>Kehilangan berat</b>       | 0,1      | 0,1       | 0,1        |
| <b>Kehilangan berat dlm %</b> | 0,127    | 0,133     | 0,131      |
| <b>Rata-rata (%)</b>          | 0,130    |           |            |

Catatan :

Kehilangan berat rata-rata = 0,130 %

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN BERAT ISI  
AGREGAT 10-20  
AASHTO T-19-80**

| Uraian                        | berat (gram) |       |       |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|
|                               | I            |       |       |
| Berat silinder kosong         | W1           |       | 7850  |
| Berat silinder + air penuh    | W2           |       | 17860 |
| Berat air                     | V = W2 - W1  |       | 10010 |
| Agregat lepas                 |              |       |       |
| Berat silinder + agregat      | W3           | 22050 | 21930 |
| Berat agregat                 | W4 = W3 - W1 | 14200 | 14080 |
| Agregat padat dengan tusukan  |              |       |       |
| Berat silinder + agregat      | W5           | 23210 | 23410 |
| Berat agregat 2               | W6 = W5 - W1 | 15360 | 15560 |
| Agregat padat dengan goyangan |              |       |       |
| Berat silinder + agregat 3    | W7           | 23350 | 23220 |
| Berat agregat 3               | W8 = W7 - W1 | 15500 | 15370 |
|                               |              |       | 15450 |

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| Berat isi agregat = $\frac{W_{4,6,8}}{V}$ | $W_{4,6,8}$ = Berat agregat dalam silinder<br>$V$ = volume agregat dalam silinder = volume air dalam silinder |      |      |
| Berat isi agregat lepas                   | 1,42  | 1,41 | 1,40 |
| Berat isi agregat padat dengan tusukan    | 1,53  | 1,55 | 1,52 |
| Berat isi agregat padat dengan goyangan   | 1,55  | 1,54 | 1,54 |

|           |                     |        |                    |
|-----------|---------------------|--------|--------------------|
| Catatan : | Rata-rata berat isi | = 1,50 | gr/cm <sup>3</sup> |
|-----------|---------------------|--------|--------------------|

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT.

M. Mahfud

NIP.Y. 103 9400 265



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN BERAT ISI  
AGREGAT 10-10  
AASHTO T-19-80**

| Uraian                        | berat (gram) |       |       |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|
|                               | I            |       |       |
| Berat silinder kosong         | W1           | 7850  |       |
| Berat silinder + air penuh    | W2           | 17860 |       |
| Berat air                     | V = W2 - W1  | 10010 |       |
| Agregat lepas                 |              |       |       |
| Berat silinder + agregat      | W3           | 21180 | 21290 |
| Berat agregat                 | W4 = W3 - W1 | 13330 | 13440 |
| Agregat padat dengan tusukan  |              |       |       |
| Berat silinder + agregat      | W5           | 22550 | 22380 |
| Berat agregat 2               | W6 = W5 - W1 | 14700 | 14530 |
| Agregat padat dengan goyangan |              |       |       |
| Berat silinder + agregat 3    | W7           | 23030 | 22400 |
| Berat agregat 3               | W8 = W7 - W1 | 15180 | 14550 |

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| Berat isi agregat = $\frac{W_{4,6,8}}{V}$ | $W_{4,6,8}$ = Berat agregat dalam silinder<br>$V$ = volume agregat dalam silinder = volume air dalam silinder |      |      |
| Berat isi agregat lepas                   | 1,33  | 1,34 | 1,35 |
| Berat isi agregat padat dengan tusukan    | 1,47  | 1,45 | 1,47 |
| Berat isi agregat padat dengan goyangan   | 1,52  | 1,45 | 1,49 |

Catatan :

Rata-rata berat isi = 1,43 gr/cm<sup>3</sup>

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT.  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN BERAT ISI  
AGREGAT 5-10  
AASHTO T-19-80**

| Uraian                        | berat (gram) |       |       |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|
|                               | I            |       |       |
| Berat silinder kosong         | W1           |       | 7850  |
| Berat silinder + air penuh    | W2           |       | 17860 |
| Berat air                     | V = W2 - W1  |       | 10010 |
| Agregat lepas                 |              |       |       |
| Berat silinder + agregat      | W3           | 21020 | 21420 |
| Berat agregat                 | W4 = W3 - W1 | 13170 | 13570 |
| Agregat padat dengan tusukan  |              |       |       |
| Berat silinder + agregat      | W5           | 22390 | 22600 |
| Berat agregat 2               | W6 = W5 - W1 | 14540 | 14750 |
| Agregat padat dengan goyangan |              |       |       |
| Berat silinder + agregat 3    | W7           | 23120 | 22870 |
| Berat agregat 3               | W8 = W7 - W1 | 15270 | 15020 |
|                               |              |       |       |

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| Berat isi agregat = $\frac{W_{4,6,8}}{V}$ | $W_{4,6,8}$ = Berat agregat dalam silinder<br>$V$ = volume agregat dalam silinder = volume air dalam silinder |      |      |
| Berat isi agregat lepas                   | 1,32  | 1,36 | 1,35 |
| Berat isi agregat padat dengan tusukan    | 1,45  | 1,47 | 1,48 |
| Berat isi agregat padat dengan goyangan   | 1,53  | 1,50 | 1,51 |

|           |                     |        |                    |
|-----------|---------------------|--------|--------------------|
| Catatan : | Rata-rata berat isi | = 1,44 | gr/cm <sup>3</sup> |
|-----------|---------------------|--------|--------------------|

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT.

NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN BERAT ISI  
AGREGAT 0-5  
AASHTO T-19-80**

| Uraian                        | berat (gram) |      |      |
|-------------------------------|--------------|------|------|
|                               | I            |      |      |
| Berat silinder kosong         | W1           | 3550 |      |
| Berat silinder + air penuh    | W2           | 6560 |      |
| Berat air                     | V = W2 - W1  | 3010 |      |
| Agregat lepas                 |              |      |      |
| Berat silinder + agregat 1    | W3           | 8350 | 8470 |
| Berat agregat 1               | W4 = W3 - W1 | 4800 | 4920 |
| Agregat padat dengan tusukan  |              |      |      |
| Berat silinder + agregat 2    | W5           | 9210 | 9340 |
| Berat agregat 2               | W6 = W5 - W1 | 5660 | 5790 |
| Agregat padat dengan goyangan |              |      |      |
| Berat silinder + agregat 3    | W7           | 9430 | 9430 |
| Berat agregat 3               | W8 = W7 - W1 | 5880 | 5830 |

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| Berat isi agregat = $\frac{W_{4,6,8}}{V}$ | W <sub>4,6,8</sub> = Berat agregat dalam silinder<br>V = volume agregat dalam silinder = volume air dalam silinder |      |      |
| Berat isi agregat lepas                   | 1,59   | 1,63 | 1,67 |
| Berat isi agregat padat dengan tusukan    | 1,88   | 1,92 | 1,92 |
| Berat isi agregat padat dengan goyangan   | 1,95   | 1,95 | 1,94 |

Catatan :

Rata-rata berat isi = 1,83 gr/cm<sup>3</sup>

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT.

NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**BERAT JENIS DAN PENYERAPAN  
AGREGAT 10 - 20  
AASHTO T-85-81**

|                                     |                                      | I      | II     | Rata-rata |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Berat contoh kering oven            | Bk                                   | 4925,4 | 4920,8 | 4923,1    |
| Berat contoh kering permukaan jenuh | Bj                                   | 5000,1 | 5000   | 5000,05   |
| Berat contoh di dalam air           | Ba                                   | 3160,1 | 3155,8 | 3157,95   |
| Berat Jenis (bulk)                  | $\frac{B_k}{B_j - B_a}$              | 2,68   | 2,67   | 2,67      |
| Berat jenis kering permukaan jenuh  | $\frac{B_j}{B_j - B_a}$              | 2,72   | 2,71   | 2,71      |
| Berat jenis semu (apparent)         | $\frac{B_k}{B_k - B_a}$              | 2,79   | 2,79   | 2,79      |
| Penyerapan (absorbsi)               | $\frac{B_j - B_k}{B_k} \times 100\%$ | 1,52%  | 1,61%  | 1,56%     |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**BERAT JENIS DAN PENYERAPAN**  
**AGREGAT 10 - 10**  
**AASHTO T-85-81**

|                                     |                                      | I      | II     | Rata-rata |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Berat contoh kering oven            | Bk                                   | 4894,4 | 4895,9 | 4895,15   |
| Berat contoh kering permukaan jenuh | Bj                                   | 5000,3 | 5000   | 5000,15   |
| Berat contoh di dalam air           | Ba                                   | 3193   | 3184,5 | 3188,75   |
| Berat Jenis (bulk)                  | $\frac{B_k}{B_j - B_a}$              | 2,71   | 2,70   | 2,70      |
| Berat jenis kering permukaan jenuh  | $\frac{B_j}{B_j - B_a}$              | 2,77   | 2,75   | 2,76      |
| Berat jenis semu (apparent)         | $\frac{B_k}{B_k - B_a}$              | 2,88   | 2,86   | 2,87      |
| Penyerapan (absorbsi)               | $\frac{B_j - B_k}{B_k} \times 100\%$ | 2,16%  | 2,13%  | 2,14%     |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**BERAT JENIS DAN PENYERAPAN  
AGREGAT 5 - 10  
AASHTO T-85-81**

|                                     |                                      | I      | II     | Rata-rata |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Berat contoh kering oven            | Bk                                   | 2930   | 2932,8 | 2931,4    |
| Berat contoh kering permukaan jenuh | Bj                                   | 3000   | 3000,5 | 3000,25   |
| Berat contoh di dalam air           | Ba                                   | 1892,5 | 1886   | 1889,25   |
| Berat Jenis (bulk)                  | $\frac{B_k}{B_j - B_a}$              | 2,65   | 2,63   | 2,64      |
| Berat jenis kering permukaan jenuh  | $\frac{B_j}{B_j - B_a}$              | 2,71   | 2,69   | 2,70      |
| Berat jenis semu (apparent)         | $\frac{B_k}{B_k - B_a}$              | 2,82   | 2,80   | 2,81      |
| Penyerapan (absorbsi)               | $\frac{B_j - B_k}{B_k} \times 100\%$ | 2,39%  | 2,31%  | 2,35%     |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**BERAT JENIS DAN PENYERAPAN  
AGREGAT 0 - 5  
AASHTO T-84-81**

|  |                                      | I      | II     | Rata-rata |
|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Berat contoh kering oven               | Bk                                   | 495,30 | 495,00 | 495,15    |
| Berat contoh kering permukaan jenuh    | Bj                                   | 500,10 | 500,20 | 500,15    |
| Berat piknometer diisi air pada 25°C   | B                                    | 657,50 | 662,60 | 660,05    |
| Berat piknometer + contoh + air (25°C) | Bt                                   | 970,80 | 974,90 | 972,85    |
| Berat Jenis (bulk)                     | $\frac{B_k}{(B + B_j - B_t)}$        | 2,65   | 2,63   | 2,64      |
| Berat jenis kering permukaan jenuh     | $\frac{B_j}{(B + B_j - B_t)}$        | 2,68   | 2,66   | 2,67      |
| Berat jenis semu (apparent)            | $\frac{B_k}{(B + B_k - B_t)}$        | 2,65   | 2,63   | 2,64      |
| Penyerapan (absorbsi)                  | $\frac{B_j - B_k}{B_k} \times 100\%$ | 0,97%  | 1,05%  | 1,01%     |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**PENGUJIAN KEAUSAN AGREGAT KASAR  
Dengan Mesin Abrasi Los Angeles ( 500 Putaran)**

AASHTO T 96 - 77

| Gradasi pemeriksaan           |                 | B (fraksi 10 - 20 mm) |               |               |               |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Saringan                      |                 | I                     |               | II            |               |
| Lolos                         | tertahan        | Berat sebelum         | Berat sesudah | Berat sebelum | Berat sesudah |
| 76,20 mm (3")                 | 63,50 mm (2,5") |                       |               |               |               |
| 63,50 mm (2,5")               | 50,80 mm (2")   |                       |               |               |               |
| 50,80 mm (2")                 | 37,50 mm (1,5") |                       |               |               |               |
| 37,50 mm (1,5")               | 25,40 mm (1")   |                       |               |               |               |
| 25,40 mm (1")                 | 19,00 mm (3/4") |                       |               |               |               |
| 19,00 mm (3/4")               | 12,50 mm (1/2") | 2500                  |               |               |               |
| 12,50 mm (1/2")               | 9,50 mm (3/8")  | 2500                  |               |               |               |
| 9,50 mm (3/8")                | 6,30 mm (1/4")  |                       |               |               |               |
| 6,30 mm (1/4")                | 4,75 mm (No. 4) |                       |               |               |               |
| 4,75 mm (No. 4)               | 2,38 mm (No. 8) |                       |               |               |               |
| Jumlah berat                  |                 | 5000                  |               |               |               |
| Berat tertahan saringan no 12 |                 |                       | 3813,8        |               |               |

|   |   | I      | II |      |
|---|---|--------|----|------|
| a | Berat benda uji semula                      | 5000   |    | gram |
| b | Berat benda uji tertahan s/d saringan No.12 | 3813,8 |    | gram |
|   | Keausan : $\frac{a-b}{a} \times 100 \%$     | 23,72  |    | %    |

Catatan :

Keausan = 23,72 % < 40 %

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**AGREGATE IMPACT VALUE**  
**AGREGAT 10 - 10**  
**BS 812 : Part 3 : 1975**

|     |   | <b>I</b> | <b>II</b> |
|-----|---|----------|-----------|
| (A) | Berat benda uji gram  | 500,0    | 500,0     |
| (B) | berat benda uji setelah tes dan lewat saringan # 2,36 mm BS gram    | 48,2     | 45,7      |
| (C) | Berat benda uji setelah tes dan tertahan saringan # 2,36 mm BS gram | 451,5    | 454,1     |
|     | Aggregate Impact Value (AIV) (%)                                    | 9,64     | 9,14      |
|     | Rata-rata Aggregate Impact Value (%)                                |          | 9,39      |

Catatan :

Rata-rata Aggregate Impact Value = 9,39 %  
(Maksimum 30%)

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**FLAKINESS INDEX  
BS 812 : Part 1 : 1975**

| Analisa saringan                             |                       | Berat kering oven = 3500 gram |           |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| Saringan (mm)                                | Berat tertahan (gram) | Presentase tertahan (%)       |           |
| 63   |                       |                               |           |
| 50   |                       |                               |           |
| 37,5   |                       |                               |           |
| 28   |                       |                               |           |
| 20   |                       |                               |           |
| 14   | 1834,5                | 52%                           |           |
| 10   | 672,2                 | 19%                           |           |
| 6,3  | 412,3                 | 11,8%                         |           |
| Berat benda uji                              |                       | M1                            | 3500 gram |
| Total berat tertahan di atas 5 %             |                       | M2                            | 2919 gram |
| Total berat lolos pada tes flakiness dari M2 |                       | M3 F                          | 581 gram  |
| Flakiness Index                              |                       |                               | 19,90 %   |

Catatan :

Flakiness Index = 19,90 %  
(maksimum 25%)

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**ANGULARITY  
BS 812 : Part 1 : 1975**

| Uraian                     | berat (gram) |
|----------------------------|--------------|
| Berat silinder kosong      | W1           |
| Berat silinder + air penuh | W2           |
| Berat air                  | C = W2 - W1  |
| Percobaan I                |              |
| Berat silinder + agregat   | W3           |
| Berat agregat              | W4 = W3 - W1 |
| Percobaan II               |              |
| Berat silinder + agregat   | W5           |
| Berat agregat 2            | W6 = W5 - W1 |
| Percobaan III              |              |
| Berat silinder + agregat   | W7           |
| Berat agregat 3            | W8 = W7 - W1 |

$$\text{Angka Angularitas} = 67 - \frac{100 M}{C Ga} = 3,63$$

Dimana :      M      = Berat agregat dalam silinder rata-rata  
                      =  $(W4 + W6 + W8) / 3$   
                     C      = Berat air diisi penuh dalam silinder  
                     Ga      = Berat jenis (Specific Gravity) dari agregat  
(Angularity number berkisar 0-12)

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**HASIL PENGUJIAN ASPAL**

| No. | Pengujian                            | Syarat        | Hasil   |                    |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------|--------------------|
| 1   | Penetrasi Sebelum Kehilangan Minyak  | 60 - 70       | 66,50   | $10^{-1}$ mm       |
| 2   | Berat Jenis Aspal Keras              | $\geq 1$      | 1,028   | gr/cm <sup>2</sup> |
| 3   | Daktilitas Setelah Kehilangan Minyak | $\geq 100$ Cm | 120     | cm                 |
| 4   | Titik Nyala dan Titik Bakar Aspal    | $\geq 232$    | 314/319 | °C                 |
| 5   | Titik Lembek Aspal dan Ter           | $\geq 48$     | 48,000  | °C                 |
| 6   | Kehilangan Berat Minyak dan Aspal    | $\leq 0,8$    | 0,130   | %                  |
| 7   | Penetrasi Setelah Kehilangan Minyak  | $\geq 54$     | 94,74   | %                  |
| 8   | Daktilitas Sebelum Kehilangan Minyak | $\geq 50$ cm  | 150     | cm                 |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP.Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan oleh = Muslimin 1521013

**HASIL PENGUJIAN AGREGAT**

| No. | Pengujian                 | Hasil | Spesifikasi Bina Bina Marga | Keterangan |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 1   | Berat isi Agregat 10/20   | 1,41  |                             |            |
|     |                           | 1,54  |                             |            |
|     |                           | 1,54  |                             |            |
| 2   | Berat isi Agregat 10/10   | 1,34  |                             |            |
|     |                           | 1,46  |                             |            |
|     |                           | 1,49  |                             |            |
| 3   | Berat isi Agregat 5/10    | 1,34  |                             |            |
|     |                           | 1,47  |                             |            |
|     |                           | 1,51  |                             |            |
| 4   | Berat isi Agregat 0/5     | 1,63  |                             |            |
|     |                           | 1,91  |                             |            |
|     |                           | 1,95  |                             |            |
| 5   | Berat Jenis Agregat 10/20 | 2,67  | Min. 2.5                    | Memenuhi   |
|     | Penyerapan Agregat 10/20  | 1,56% | Maks 3 %                    | Memenuhi   |
| 6   | Berat Jenis Agregat 10/10 | 2,70  | Min. 2.5                    | Memenuhi   |
|     | Penyerapan Agregat 10/10  | 2,14% | Maks 3 %                    | Memenuhi   |
| 7   | Berat Jenis Agregat 5/10  | 2,64  | Min. 2.5                    | Memenuhi   |
|     | Penyerapan Agregat 5/10   | 2,35% | Maks 3 %                    | Memenuhi   |
| 8   | Berat Jenis Agregat 0/5   | 2,64% | Min. 2.5                    | Memenuhi   |
|     | Penyerapan Agregat 0/5    | 1,01% | Maks 3 %                    | Memenuhi   |
| 9   | Angka Angularitas Kasar   | 3,63  | 0 - 12                      | Memenuhi   |
| 10  | Flakiness                 | 19,90 | Maks 25 %                   | Memenuhi   |
| 11  | Impact Value              | 9,39  | Maks 30 %                   | Memenuhi   |
| 12  | Abrasi                    | 23,72 | Maks 30 %                   | Memenuhi   |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP. Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**ANALISA SARINGAN AGREGAT 10 - 20  
AASHTO T-27-82**

| Ukuran saringan    | Berat tertahan<br>(gram) | Kumulatif<br>(gram) | Prosentase |        |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
|                    |                          |                     | tertahan   | Lolos  |
| 25 mm (1")         | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 19 mm (3/4")       | 1217,8                   | 1217,80             | 5,94       | 94,06  |
| 12,5 mm (1/2")     | 10891,4                  | 12109,20            | 59,04      | 40,96  |
| 9,5 mm (3/8")      | 6817,7                   | 18926,90            | 92,28      | 7,72   |
| 4,75 mm (No. 4)    | 1320,3                   | 20247,20            | 98,72      | 1,28   |
| 2,36 mm (No. 8)    | 65,3                     | 20312,50            | 99,04      | 0,96   |
| 2 mm (No. 10)      | 10,3                     | 20322,80            | 99,09      | 0,91   |
| 1,18 mm (No. 16)   | 33,3                     | 20356,10            | 99,25      | 0,75   |
| 0,71 mm (No. 25)   | 20,1                     | 20376,20            | 99,35      | 0,65   |
| 0,6 mm (No. 30)    | 27,5                     | 20403,70            | 99,48      | 0,52   |
| 0,425 mm (No. 40)  | 10,2                     | 20413,90            | 99,53      | 0,47   |
| 0,28 mm (No. 50)   | 7,8                      | 20421,70            | 99,57      | 0,43   |
| 0,18 mm (No. 80)   | 15,8                     | 20437,50            | 99,65      | 0,35   |
| 0,15 mm (No. 100)  | 10,0                     | 20447,50            | 99,69      | 0,31   |
| 0,075 mm (No. 200) | 33,5                     | 20481,00            | 99,86      | 0,14   |
| p a n              | 29,3                     | 20510,30            | 100,00     | 0,00   |
| Total berat        | 20510,30                 |                     |            |        |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP. Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**ANALISA SARINGAN AGREGAT 10 - 10  
AASHTO T-27-82**

| Ukuran saringan    | Berat tertahan<br>(gram) | Kumulatif<br>(gram) | Prosentase |        |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
|                    |                          |                     | tertahan   | Lolos  |
| 25 mm (1")         | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 19 mm (3/4")       | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 12,5 mm (1/2")     | 9309,3                   | 9309,30             | 36,16      | 63,84  |
| 9,5 mm (3/8")      | 13670,3                  | 22979,60            | 89,27      | 10,73  |
| 4,75 mm (No. 4)    | 2398,2                   | 25377,80            | 98,59      | 1,41   |
| 2,36 mm (No. 8)    | 43,0                     | 25420,80            | 98,75      | 1,25   |
| 2 mm (No. 10)      | 17,2                     | 25438,00            | 98,82      | 1,18   |
| 1,18 mm (No. 16)   | 43,5                     | 25481,50            | 98,99      | 1,01   |
| 0,71 mm (No. 25)   | 45,4                     | 25526,90            | 99,17      | 0,83   |
| 0,6 mm (No. 30)    | 25,5                     | 25552,40            | 99,27      | 0,73   |
| 0,425 mm (No. 40)  | 45,8                     | 25598,20            | 99,44      | 0,56   |
| 0,28 mm (No. 50)   | 65,2                     | 25663,40            | 99,70      | 0,30   |
| 0,18 mm (No. 80)   | 58,2                     | 25721,60            | 99,92      | 0,08   |
| 0,15 mm (No. 100)  | 4,2                      | 25725,80            | 99,94      | 0,06   |
| 0,075 mm (No. 200) | 13,0                     | 25738,80            | 99,99      | 0,01   |
| p a n              | 2,7                      | 25741,50            | 100,00     | 0,00   |
| Total berat        | 25741,50                 |                     |            |        |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP. Y, 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**ANALISA SARINGAN AGREGAT 5 - 10  
AASHTO T-27-82**

| Ukuran saringan    | Berat tertahan<br>(gram) | Kumulatif<br>(gram) | Prosentase |        |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
|                    |                          |                     | tertahan   | Lolos  |
| 25 mm (1")         | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 19 mm (3/4")       | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 12,5 mm (1/2")     | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 9,5 mm (3/8")      | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 4,75 mm (No. 4)    | 5204,3                   | 5204,30             | 43,99      | 56,01  |
| 2,36 mm (No. 8)    | 4009,2                   | 9213,50             | 77,87      | 22,13  |
| 2 mm (No. 10)      | 1907,3                   | 11120,80            | 93,99      | 6,01   |
| 1,18 mm (No. 16)   | 219,2                    | 11340,00            | 95,85      | 4,15   |
| 0,71 mm (No. 25)   | 87,0                     | 11427,00            | 96,58      | 3,42   |
| 0,6 mm (No. 30)    | 16,9                     | 11443,90            | 96,72      | 3,28   |
| 0,425 mm (No. 40)  | 18,5                     | 11462,40            | 96,88      | 3,12   |
| 0,28 mm (No. 50)   | 16,9                     | 11479,30            | 97,02      | 2,98   |
| 0,18 mm (No. 80)   | 38,4                     | 11517,70            | 97,35      | 2,65   |
| 0,15 mm (No. 100)  | 11,6                     | 11529,30            | 97,44      | 2,56   |
| 0,075 mm (No. 200) | 197,7                    | 11727,00            | 99,12      | 0,88   |
| p a n              | 104,6                    | 11831,60            | 100,00     | 0,00   |
| Total berat        | 11831,60                 |                     |            |        |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP. Y. 103 9400 265

M. Mahfud



**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551951 - 551431 Psw. 256 Malang 65145

Dikerjakan Oleh = Muslimin 1521013

**ANALISA SARINGAN AGREGAT 0 - 5  
AASHTO T-27-82**

| Ukuran saringan    | Berat tertahan<br>(gram) | Kumulatif<br>(gram) | Prosentase |        |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
|                    |                          |                     | tertahan   | Lolos  |
| 25 mm (1")         | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 19 mm (3/4")       | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 12,5 mm (1/2")     | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 9,5 mm (3/8")      | 0,0                      | 0,00                | 0,00       | 100,00 |
| 4,75 mm (No. 4)    | 10,4                     | 10,40               | 0,43       | 99,57  |
| 2,36 mm (No. 8)    | 84,9                     | 95,30               | 3,93       | 96,07  |
| 2 mm (No. 10)      | 209,9                    | 305,20              | 12,60      | 87,40  |
| 1,18 mm (No. 16)   | 241,8                    | 547,00              | 22,59      | 77,41  |
| 0,71 mm (No. 25)   | 163,3                    | 710,30              | 29,33      | 70,67  |
| 0,6 mm (No. 30)    | 88,5                     | 798,80              | 32,98      | 67,02  |
| 0,425 mm (No. 40)  | 250,7                    | 1049,50             | 43,33      | 56,67  |
| 0,28 mm (No. 50)   | 280,1                    | 1329,60             | 54,90      | 45,10  |
| 0,18 mm (No. 80)   | 338,0                    | 1667,60             | 68,86      | 31,14  |
| 0,15 mm (No. 100)  | 286,1                    | 1953,70             | 80,67      | 19,33  |
| 0,075 mm (No. 200) | 265,0                    | 2218,70             | 91,61      | 8,39   |
| p a n              | 203,2                    | 2421,90             | 100,00     | 0,00   |
| Total berat        | 2421,90                  |                     |            |        |

Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi

Laboran

Ir. Ester Priskasari, MT  
NIP. Y, 103 9400 265

M. Mahfud





Pengambilan Material Agregat



Material Aspal Pen 60/70



Serbuk Kayu Jati



Persiapan Pengujian Agregat



Pembersihan Agregat



Memasukan Agregat Ke Dalam Oven Untuk Pengeringan



Pengujian Berat Isi Agregat



Penimbangan Agregat Untuk Pengujian Berat Isi



Pengujian Analisa Saringan Agregat



Pengujian Berat Jenis Agregat



Pengujian Analisa Saringan



Pencairan Aspal Pen 60/70



Cetakan Untuk Pengujian Aspal



Penuangan Aspal Cair Ke Dalam Cetakan



Aspal Setelah Dituang Ke Dalam Cetakan



Penimbangan Aspal Sebelum Di Uji



Pengujian Penetrasi Aspal



Perendaman Benda Uji Aspal



Pengujian Titik Nyala Dan Titik Bakar



Pengujian Penurunan Berat Minyak Aspal



Pengujian Titik Lembek Aspal Dan Ter



Proses Pencampuran Benda Uji



Proses Memasukan Campuran Ke Dalam Cetakan



Proses Pemadatan Benda Uji



Hasil Benda Uji Yang Sudah Di Padatkan



Pengukuran Benda Uji



Pendataan Benda Uji



Pengukuran Ketebalan Benda Uji



Pengukuran Diameter Benda Uji



Penimbangan Berat Uji



Penimbangan Didalam Air Benda Uji



Perendaman Benda Uji



Proses Memasukan Benda Uji Ke Dalam Waterbath



Perendaman Benda Uji Di Waterbath



Persiapan Pengujian Marshall



Pemasangan Benda Uji Ke Alat Marshall



Pengujian Marshall



## LAMPIRAN

**UJIAN TUGAS AKHIR**  
PRODI TEKNIK SIPIL S-1

**FORM REVISI / PERBAIKAN**

NAMA : Muslimin  
NIM : 1521013  
HARI/ TANGGAL : Rabu / 24 Februari 2021  
JUDUL : Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu Jati Sebagai Material Pengisi Pada Campuran Asphalt Treated Base (ATB) Ditinjau Dari Uji Marshall

- Abstrak, paragraf 2 → tambahkan penjelasan metode yang digunakan, (dari penelitian, dan material dkk)
- Kata kunci abstrak di ketulihay ~~✓~~
- Rincian-rincian di bab II diberi nomer ~~✓~~

Perbaikan Tugas Akhir harus diselesaikan selambatnya 14 hari terhitung sejak pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilaksanakan.

Malang, 24 - 02 2021

Dosen Pengaji

(.....Dr. Ir. ....Nisa Selbagong, MT

Tugas Akhir telah diperbaiki dan disetujui :

Malang, 2021

Dosen Pembimbing  
(Ir. Eddyng Hadi MT)

Malang, 2021

Dosen Pengaji  
(.....) M5 22



## FORM REVISI / PERBAIKAN

NAMA : MUSLIMIN  
NIM : 1521013  
HARI/TANGGAL : Selasa, 16 Februari 2021  
JUDUL : Pengaruh Penambahan Serbuk Kayu Jati Pada Campuran Asphalt Treated Base (ATB) Ditinjau Dari Uji Marshall

Perbaikan materi Tugas Akhir meliputi:

1. Abstrat mana?
2. cat urut paragon lotus batikang!
3. cat pain = identifikasi macam!
4. proses sumbat jati tahan serbuk jati didasarkan pada apa?
5. cat batik paragon dalam proses tipis penyaliran?
6. cat uji marshall perbandingan di uji Marshall 1x21 fm.
7. cat nilai 0,27% set optimum dr serbuk kayu.
8. cat FAO setelah dg serbuk kayu.
9. cat

Perbaikan Tugas Akhir harus diselesaikan selambatnya 7 hari terhitung sejak pelaksanaan seminar Hasil Tugas Akhir dilaksanakan.

Malang, \_\_\_\_\_ 2021

Dosen Pembahas

Tugas Akhir telah diperbaiki dan disetujui :

Malang, \_\_\_\_\_ 2020  
Dosen Pembimbing

Malang, \_\_\_\_\_ 2021  
Dosen Pembahas